# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-058713

(43) Date of publication of application: 26.03.1986

(51)Int.CI.

B29C 45/50

B29C 45/76 G01F 13/00

(21)Application number: 59-182059

(71)Applicant :

NISSEI PLASTICS IND CO

(22)Date of filing:

31.08.1984

(72)Inventor:

SHIMIZU MIYUKI


YAMAZAKI YOSHIHIKO

HAYASHI NOBUTOSHI

## (54) METERING METHOD OF MATERIAL IN INJECTION MOLDING

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To fix the metering position by reducing the screw rotating speed by a slow down program and a slow down starting point selecting program and minimizing the slow down section. CONSTITUTION: The values I-I10,..., I-I1 obtained by substracting the set values I10WI1 of distance setting devices L10WL1 respectively from the set value (I) of a metering setting device L is made the reducing screw rotating speed changeover position. When each value agrees with the output of a detecting device 10, the program slowing down to the set values v10Wv1 of slowdown speed setting devices V1WV10 and the screw rotating speed slowdown program including a slowdown starting point selecting program which selects I-I10 value when v>v0 to the set value (v) of a setting device V, I-I9 value when v10≥v>v9,..., I-I1 value when v2≥v>v1 are set.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### 許公 報(B2) ⑫特

昭64 - 6931

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

**❷❷公告** 昭和64年(1989)2月7日

B 29 C 45/76 45/50 G 01 F 13/00

7258-4F 7729-4F 6818-2F

発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

射出成形における材料計量方法

②特 願 昭59-182059 ⑮公 開 昭61-58713

魯出 願 昭59(1984)8月31日 ❷昭61(1986)3月26日

⑫発 明 者 濇 水

長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地 日精樹脂工業株式

会补内

⑦発 眀 者 Ш 崎 餋 彦 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地 日精樹脂工業株式

⑫発 明 者 林 信 利 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地

日精樹脂工業株式

会社内

会社内

人

人

日精樹脂工業株式会社 弁理士 秋元 輝雄 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地

外1名

審 査 官 坂 初 男

1

2

### 砂特許請求の範囲

願

他出

70代 理

1 射出スクリユを内装した加熱筒の後部にホッ パーを有し、射出スクリユの回転と後退移動とに よりホツパー内の成形材料を計量する方法におい て、任意に設定される計量設定位置を基準とし 5 て、該基準位置より手前に設定された複数のスク リユ回転速度切換位置と、その切換位置に対応し て設けられ、計量設定位置に近づくほど小さくな るように設定された複数のスクリユ回転速度設定 度切換位置に達つするごとにスクリユ回転速度が スクリユ回転速度切換位置に対応して前似て設定 されたスクリユ回転速度設定値になるように速度 指令値を切換えてスクリユ回転駆動装置を制御さ プログラムと、そのスローダウンプログラムの開 始点にスクリユ回転速度設定器の設定値直下の速 度設定値に対応するスクリユ回転速度切換位置を 選択して定めるスローダウン開始点選択プログラ グラム制御を計量終了の手前にて行うことを特徴 とする射出成形における計量方法。

# 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は射出スクリュ内装の射出成形機を用 いて合成樹脂の成形を行う際に成形材料を計量す る方法に関するものである。

### [従来の技術]

射出スクリユの回転と後退移動とによる成形材 料の計量では、スクリユ回転終了信号を与えられ ても計量制御の特質によつて射出スクリユは直ち に停止せずに遅れ時間をもつて、停止する性質を 持つている。またその遅れ時間は慣性力の影響で 値を設け、スクリユ位置が上記のスクリユ回転速 10 スクリユ回転速度が大なる程長くなり、したがつ て計量パラツキも大となる。計量パラツキを小さ くするための従来の計量方法では、スクリュ位置 を検出して計量工程終了手前にてスクリユ回転速 度の設定値を低い値(低速設定器により設定され せ、スクリユ回転速度を減速させるスローダウン 15 る)に変更し、スクリユ回転速度が低くなつてか らスクリユ回転停止信号を与えてスクリユ回転を 停止させている。

計量工程においては、成形品品質を高める為に スクリユ停止位置の再現性を向上させる必要があ ムとにより、スクリユ回転速度スローダウンプロ 20 るが、その究極の目的は成形サイクルごとの材料 の可塑化状態を同一とし加熱筒内に蓄えられた成 形材料の量を一定にすること、即ち成形材料の状 態を一定にさせることである。

[発明が解決しようとする問題点]

3

上記従来手段であると、スクリユ回転速度の設 定値を大巾に変更したときには上記の低速設定器 の設定値を再設定しないと計量位置(スクリユ停 止位置)がずれてしまつたり、あるいは成形サイ クル間の計量位置パラツキが大きくなる。

また計量バラツキの少ない条件出しは上記の低 速設定器の設定値あるいはその切換位置を試行錯 誤により求めなければならず、作業性の悪いもの であつた。一方、計量位置の再現性の向上を求め すると速度切換時にスクリユの回転速度の急激な 変化を起こし、材料の可塑化状態にも急激な変化 が発生し、このためスクリコ回転速度とスクリユ 後退速度との相関がほとんどない状態が発生する 定値)区間が長いと、スクリユ後退速度が不安定 な区間がより長くなり、より材料の可塑化状態の 不安定さが増大され計量位置(スクリュ停止位 置)が見かけ上安定しても、実際に加熱筒内に蓄 えられた成形材料の状態は異なつたものとなつて 20 る。 しまうことがあつた。

### [問題を解決するための手段]

この発明は上記従来の問題を解決するために考 えられたものであつて、その目的とするところ 化状態の不安定な区間を出来るだけ短くし、また スクリユ回転速度の設定値を変更するにもかかわ らず自動的に計量位置を一定化させることがで き、計量位置の精度向上も図り得る新たな計量方 法を提供することにある。

上記目的によるこの発明の特徴は、任意に設定 される計量設定位置を基準として、該基準位置よ り手前に設定された複数のスクリユ回転速度切換 位置と、その切換位置に対応して設けられ、計量 た複数のスクリユ回転速度設定値を設け、スクリ ユ位置が上記のスクリユ回転速度切換位置に違つ するごとにスクリユ回転速度がスクリユ回転速度 切換位置に対応して前似て設定されたスクリュ回 スクリユ回転駆動装置を制御させ、スクリユ回転 速度を減速させるスローダウンプログラムと、そ のスローダウンプログラムの開始点にスクリュ回 転速度設定器の設定値頂下の速度設定値に対応す

るスクリユ回転速度切換位置を選択して定めるス ローダウン開始点選択プログラムとにより、スク リユ回転速度スローダウンプログラム制御を計量 終了の手前にて行うことにある。

更にこの発明を図示の実施例により詳説する。 [実施例]

図中1は射出装置で、射出スクリユ2を内装し た加熱筒3の後部にホッパー4が設けてある。ま た射出スクリユ2の後端には、射出シリンダ5の るために上記低速設定器の設定値をより低い値と 10 射出ラム6が連結してあり、更に射出ラム6の後 端内には、射出シリンダ側のタコメータジエネレ ータ8を備えた電気サーポモータ7の駆動軸7a が、軸方向にスプライン嵌合してある。

このような射出装置1では、上記電動サーポモ とともに、スクリユ回転速度の低い速度(低速設 15 ータ7による射出スクリユ2の回転をもつて、上 記ホツパー4の成形材料9を加熱筒3内に送り込 むことができ、また送り込みによつて生じた材料 圧により射出スクリユ2を後退移動させて、加熱 简先端部内へ圧送される材料の計量を行つてい

この材料の計量は、上記射出ラム8の先端部 と、射出装置1の固定部側とにわたり設けたアブ ソリユート型ロータリエンコーダによる位置検出 器10により、射出スクリユ2の後退位置を検出 は、スローダウン区間を必要最小限に抑えて可塑 25 して行われる。検出された位置は電気的デジタル 信号にて出力され、位置検出器 1 0 と接続した中 央制御装置11に入力される。

この中央制御装置11はマイクロプロセッサ及 びメモリを備え、また速度指令回路A、トルク指 30 令回路B、回転指令回路Cの3つの回路をもつ て、サーポモータ制御アンプ12と接続してい る。更にまた中央制御装置11には、射出スクリ ユ2の回転速度設定器 V、電気サーボモータ 7の 出力トルク上限値設定用のトルク設定器T、計量 設定位置に近づくほど小さくなるように設定され 35 設定器 L、距離設定器 Li~Lio、スローダウン速 度設定器Vi~Vioなどが接続してある。。

上記サーポモータ制御アンプ12は、電気サー ポモータ7及びタコメータジエネレータ8と接続 し、上記中央制御装置11からの指令によつて、 転速度設定値になるように速度指令値を切換えて 40 電気サーボモータ7の回転、回転速度(回転数)、 出力トルクの上限値等を制御する機能と、タコメ ータジエネレータ8の信号をフイードパツクして 回転速度の定速度制御を行わせる機能を有する。

次に計量方法の1例を第2図により説明する。

まずマイクロプロセッサにより計量工程時、計 量設定器Lの設定値 1 から、距離設定器Lio~Li の設定値lio~li(lio>l,>ls……ls>lz>li) とを 各々差引いて得られる値 Iーlio、 Iーlo、……、 1-1.を減速用スクリユ回転速度切換位置とし値 5 1-1.0と、スクリユ位置検出装置10の出力と を比較し、スクリユ位置が値 1 — lpの位置と一 致したときにスローダウン速度設定器のVio設定 器の設定値フィ。に、スクリユ回転速度指令値を変 となつたらVa設定器により設定されたスクリユ 回転速度指令値をいとし値1-1,の位置のときは スクリユ回転速度指令値はシュ(シュo>シ៰>シ៰>ンッ> ν<sub>6</sub>>ν<sub>6</sub>>ν<sub>4</sub>>ν<sub>2</sub>>ν<sub>2</sub>>ν<sub>1</sub>)とするスローダウンプ ログラムと、そのスローダウンプログラムの開始 点を、スクリユ回転速度設定器Vの設定値vがv >シュoの時は1−lio値、シio≧ッ>シュの時は1−le 値、シュ≧ ν >シュの時には 1 − lュ値、シュ≥ ν >シァの ときにはⅠーⅠの値、以下同様にレ₂≥ν>レュのと ログラムとを含めたスクリユ回転速度スローダウ

スクリユ回転速度設定値νが成形機能力の最大 に設定されているときはいうまでもなく、ッ> vioであり、回転指令、回転速度指令 v 値、トル 25 ク指令値(トルク上限設定値)が中央制御装置1 1によりサーポモータ制御アンプ12に発せられ ると電気サーボモータ7は起動し計量工程が開始 する。

ンプログラムが設定されている。

上記タコメータジエネレータ8の信号がサーボ 30 てもよい。 モータ制御アンプ12にフィードバックされ、電 気サーポモータ了の駆動制御が行われ、スクリユ 回転速度Sはその設定値ッとなるように定速度制 御がなされ、一定時間後にS=ッとなつてスクリ ユ回転が続行される。そのようにして成形材料 **9** の可塑化がなされスクリユ2は後退移動して行 く。

スクリユ位置が1-1~値となるとスクリユ回 転速度設定値は、スローダウン速度設定器Vioの 設定値vioに切換りvioの回転速度指令値により電 40 気サーポモータ7は制御され、スクリユ回転速度 Sは滅速されてvio値になる。スクリユ位置が1 -la値となると、スクリユ回転速度指令値はその 位置に対応したい値となる。以下同様にして、ス

6

クリユ回転速度指令値は各減速用スクリユ回転速 度切換位置に到達するごとにν₂→ν₁→ν₂→ν₅→→ レ₄→レ₂→レ₂→レィと切換つて行き、スクリユ回転速 度は減速されて計量工程のスクリユ回転速度スロ **ーダウンプログラム制御がなされる。** 

スクリユ位置が計量設定器しにより設定された 1値に到達すると、中央制御装置11は、回転指 令、回転速度指令値をOFFさせると共に計時を 開始する。サーポモータ制御アンプ12への回転 更し、以下同様にスクリユ位置が値1-1cの位置 10 指令がOFFされたことにより電気サーボモータ 7は制動制御されて停止し、スクリユ停止位置は 計量設定値よりやゝ後方となる。

前似て設定された制動時間(制動時間の設定値 は、前似て中央制御装置11内のメモリに記憶さ 15 れている)が経過すると、中央制御装置11は、 トルク指令信号をOFFさせ計量工程を終らせる。 スクリユ回転速度設定器Vの設定値がシュ。と等し いかあるいは大のときには!一1.値、ルより大 で、シッより小のときには1-15値にスクリユ位置 き 1 - 1.値を選択するスローダウン開始点選択プ 20 が到達したときにそれぞれのスクリユ回転速度ス ローダウンプログラム制御が開始される。

> また、金型が変わつて計量設定値が変更された 場合には、新しく設定された1を基準として1l1……1-l1oが自動的に設定される。

上記実施例では、スクリユ回転駆動装置とし て、電気サーポモータ7を用いているが、オイル モータを使用した成形機においては、そのオイル モータの制御パルプとして油圧サーボパルプを用 いてもよいし、比例電磁式流量制御パルブを用い

またスクリユ回転を検出してのフィードバック 制御をしないで比例電磁式流量制御パルブを用い てのオープンループ式の制御でもよい。

なお、減速用スクリユ回転速度切換位置の設定 35 は、実験により計量装置の応答特性を知り、各ス ローダウン制御区間(スクリユ移動距離)は、ほ ぼ速度変速時の応答距離と同じくするのがよく、 また最低の速度シュは安定した可塑化のできるスク リュ回転速度の最小値に設定するのがよい。

また、本実施例中、スクリユ回転速度切換位置 及び各切換位置に対応したスクリユ回転速度設定 値は設定器による距離の設定の演算と、設定器へ の速度設定により行つたが、これは計量設定値、 最大速度設定値の演算により、自動的に割合を決 7

めて設定しても良い。

# [発明の効果]

上述の構成よりなるこの発明は下記のごとき効 果を有する。

- 置を基準に多段階に減速させるスローダウンプ ログラム制御により繰返し再現性の良い高精度 の計量ができる。
- ② スクリユ回転速度の設定値に無関係に計量終 より、スクリユ回転速度の設定値に無関係に計 量停止位置を一致させることができ、成形作業 における成形条件出しを容易にする。
- ③ スクリユ回転速度の急激な変化を起させず


に、可塑化状態の安定性を向上させることがで きる。

# 図面の簡単な説明

図面はこの発明に係る射出成形における材料計 ① 計量停止前のスクリユ回転速度をスクリユ位 5 量方法を例示するもので、第1図は装置の1部を 縦断して示すプロック図、第2図はスクリユ回転 指令値とスクリユ回転速度とスクリユ位置との関 係を示す説明図である。

1……射出装置、2……射出スクリユ、3…… 了直前のスクリユ回転速度を一致させる制御に 10 加熱筒、4……ホツバー、6……射出ラム、7… …電気サーポモータ、8……タコメータジエネレ ータ、9……成形材料、10……位置検出器、1 1……中央制御装置、12……サーポモータ制御 アンプ。

第1図



第2図

